

עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים		תאריך הוצאה: 18/05/2014	
שם האתר: פרטי תל אביב יזהר 2 א		קוד פרוייקט: 14349	
הבדיקה בוצעה ע"י מערכות בניין - סיסטם			
1. פרטי הלקוח וזיהוי ההזמנה:			
שם המזמין:	ארז אריה	כתובת המזמין:	סשה ארגוב 17 תל אביב
שם הקבלן הראשי:	חי ארט	גוש:	מגרש:
כתובת האתר:	תל אביב - יזהר 2 א - גוש: 6135 - חלקה: 3	6135	3
2. תיאור הפרט ושיטת הבדיקה:			
תיאור החומר:	בגר	מיקום הבדיקה:	ממ"ד
ספק הטיח בעל הסמכה לייצור טיח: כן			
האלמנט: קירות ממ"ד			
ספק החומר (כפי שהצהיר מזמין)	אייפל	בניין מס':	2 א
קבלן טיח באתר:	חי ארט	סה"כ:	6
דירה מס':	1	קרקע	דירה מס':
יום	60	מועד ביצוע טיח באתר:	יום
מהות הבדיקה:		מספר בדיקות הנדרשות באתר	
התאמה ל : לתקן הישראלי ת"י 5075 - מערכות של ציפויים וחיפויים פנימיים במרחבים מוגנים.		טבלה 2 בת"י 5075	
סוג הבדיקה:	☒ חוזק הידבקות ועובי הטיח	מספר ממ"דים מכלול (יח')	מספר נקודות בדיקה בכל מרחב מוגן
הימצאות רשת חיזוק	☐ כן ☐ לא	1 - 2	ב-2 קירות לפחות 3
מרחק מהים	☐ יותר ☐ מ-1000 מטרים	3 - 5	סה"כ 9
סה"כ ימים מיום השמת הטיח: מעל 28 יום .		6 - 24	אך לא יותר מ-3 נקודות בדיקה לקיר אחד או לתקרה .
		25 - 50	
		51 - 75	
		מעל 75	1 + 5 נוסף לכל 25
3. תוצאות הבדיקה :			
זהות הבודק		תאריך הבדיקה: 18/05/2014	
1. כוח ההרס הנדרש לסוג טיח		מגפ"ס בהתאמה לדרישות התקן	
2. כוח ההרס הממוצע לפי נתוני תוצאות הבדיקה		מגפ"ס	
מסקנה: תוצאות הבדיקה שנתקבלו עונות לדרישות סעיפי ת"י 5075 שלפיהן שנבדקו .			
שם המאשר ותפקידו: מנהל תחום מערכות בניין: אינג' אלברט גורודניצקי חתימה:			
הערות:			
1. בדיקת חוזק ההידבקות תיערך לאחר הסרת הרשת מעל פני הטיח			
2. מיקום הבדיקה בבניין נקבע ע"י הבודק/המזמין			
הצהרות:			
הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים .			
התוצאות מתייחסות לפרט שנבדק בלבד.			
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים			
טופס 09-5111			



עמוד מס' 1	מתוך 2 עמודים	תאריך הוצאה:
שם האתר:	פרטי תל אביב יזהר 2 א ארז אריה	קוד פרויקט: 14349
הבדיקה בוצעה ע"י מערכות בניין - סיסטם		

טבלה מס. 1: תוצאות בדיקת: (טבלה 3 בתקן)

תכונה נבדקת	תאור מקום הנבדק/ הבדיקה	תוצאות הבדיקות									דרישות ת"י 5075 (ע"פ סוגי מערכות טיח)				התאמה לדרישות התקן (מתאים/ לא מתאים)
		קיר פנימי מזרח			קיר פנימי דרום			קיר פנימי מערב			סעיף 3.1 טיח פנים צמנט	סעיף 4.1 טיח פנים גבס	סעיף 5.1 טיח פנים תרמי	שכבת גמר על קיר או על תקרת בטון	
		סוג טיח בגר	סוג טיח בגר	סוג טיח בגר	סוג טיח בגר	סוג טיח בגר	סוג טיח בגר								
פירוט מידות עובי מירבי של שכבת הציפוי (מ"מ)	שכבת גמר על קיר או תקרת בטון	1.98	1.81	1.46	1.63	1.51	1.97	1.52	1.31	1.84				מקס' 2	מתאים
	טיח צמנט או טיח גבס										מקס' 7	מקס' 7			
	טיח צמנט ללא שכבת הרבצה										מקס' 19 (סטייה ±1) 1 - 2 מ"מ מעל רשת	מקס' 19 (סטייה ±1) 1 - 2 מ"מ מעל רשת			
	טיח תרמי												מקס' 70 2-1 מ"מ מעל רשת		
גודל עינה	רשת שריון (7.1)										2.8x2.8 ± 10%	2.8x2.8 ± 10%	2.8x2.8 ± 10%		
המצאת רשת שריון	סעיף 3.2										נדרש למעט בשכבת גמר	נדרש	לא נדרש		
סוג רשת	סעיף 7.1										רשת גמישה עשויה סיבי זכוכית עמידים באלקלים				
חוזק הדבקות טיח תרמי (מגפ"ס)													0.15 מינ' בכל נקודה (סטייה ±0.01)		
חוזק הדבקות טיח גבס (מגפ"ס)											0.25 מינ' בכל נקודה (סטייה ±0.01)	0.25 מינ' בכל נקודה (סטייה ±0.01)			
חוזק הדבקות ממוצע טיח טרמי (מגפ"ס)													0.20 מינ' (סטייה ±0.01)		
חוזק הדבקות ממוצע טיח גבס (מגפ"ס)											0.40 מינ' (סטייה ±0.01)	0.40 מינ' (סטייה ±0.01)			

הצהרות:

הבדיקות שתוצאותיהן נכללות בתעודה זו, בוצעו בהתאם לתקנים.

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

טופס 5111-02

- **משרדי הנהלה: פארן 4, "פארק טכנולוגי יבנה" בניין 3, יבנה 81225**
- סניף מרכז: הירמון 1, "מול הצומת", יבנה 81220
- סניף דרום: יהודה הנחתום 3, באר-שבע
- סניף ירושלים: משק 107, מושב אורה 90880
- סניף חיפה: יוחנן הסנדלר 20, א.ת. ציק פוסט (בניין שטרן)
- סניף השרון: רח' קומבה 2, א.ת. חדרה
- סניף אילת: רח' התבונה 10, אילת
- טל. 08-9420537, פקס: 08-9426738
- טל. 08-9422322, פקס: 08-9421333
- טל. 08-6209238, פקס: 08-6209240
- טל. 02-6430506, פקס: 02-6430507
- טל. 04-8400363, פקס: 04-8400364
- טל. 04-6322513, פקס: 04-6341367
- טל. 08-6378948, פקס: 08-8650757