

טופס ביקורת חמ"א

סקר לנוכחות ומצב אסבסט במבני חינוך, קהילה נוער ועוד עבור עיריית תל אביב - יפו

1. פרטים כלליים:

מס' מקלט:	210	מספר ברשימה:	10
כתובת:	רידינג 8	רובע:	צפון מערב
שכונה:	רמת אביב	מספר המבנים:	1
תאריך ביצוע:	18/04/2017	שם הסוקר:	עוזי חיים כהן

ממצאים:

אותר חמ"א בנכס.

תמונות מהנכס:



2. פרטי המבנים בהם אותר חמ"א:

א. תרשים ותמונות:



ב. תאור של המבנים מכילי חמ"א:

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1 2 מחיצות אסבסט	
-	-	-	שירותים - מקלט	שימוש מבנה מכיל אסבסט (חינוך, מחסן, משרדים, מגורים, תעשייה, מוסד ציבורי וכד')
-	-	-	קיר פנימי	מופע אסבסט (גגות, סככה פתוחה, קיר חיצוני/פנימי וכד')
-	-	-	יש	קיום קשר ישיר בין לוחות אסבסט לחלל המבנה
-	-	-	כ-2.5 מ"ר (כל מחיצה)	הערכת שטח לוחות אסבסט צמנט (מ"ר)
-	-	-	לא רלוונטי	מרחק המבנה מבתיים סמוכים (מ')
-	-	-	אין	גישה לתלמידים (מגרש משחקים, מגע יד, וכו')
-	-	-	אין	האם יש רטיבות בתוך המבנה (אינדיקציה ללוחות פגומים על הגג)

3. לוחות אסבסט צמנט / חמ"א:**א. מצב הלוחות / החמ"א:**

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1 2 מחיצות אסבסט	
-	-	-	תקין	לוחות תקינים או שבורים/סדוקים או שרופים. פרט.
-	-	-	תקין	מצב שולי/קצוות הלוחות
-	-	-	תקין	לוחות שחוקים ומתפוררים
-	-	-	אין	שברי לוחות על הקרקע
-	-	-	כן	לוחות צבועים
-	-	-	לא רלוונטי	האם הגגות מכוסים בחזזיות

מספר המבנה:

ב. האם נלקחו דוגמאות לאנליזה (בדיקות צובר)? לא

ג. האם יש באתר מוצרים נוספים המכילים חמ"א נוספים (ציוד במעבדה, מכלי מים במקלטים, צינורות, מעבירי מים וכו')? לא

4. לוחות אסבסט צמנט / חמ"א - הנחיות טיפול ותחזוקה:

מבנה/סככה 4	מבנה/סככה 3	מבנה/סככה 2	מבנה/סככה 1 2 מחיצות אסבסט	
-	-	-	אין צורך	צביעה (משני צדדי הלוחות במקרה שניתן)
-	-	-	לא רלוונטי	החלפת חלק מהלוחות בחומר לא מכיל אסבסט (פרט מס' לוחות ומיקום מדויק)
-	-	-	אין צורך	תיקון סדקים בודדים (פרט מיקומם)
-	-	-	אין צורך	הסרת כל הלוחות במבנה והחלפתם בחומר שאינו מכיל אסבסט

סיכום והמלצות:

מחיצות האסבסט שאותרו מצויות במצב תקין וצבוע, ואין צורך בסילוקן. נדרשת בדיקה מדי שנה וצביעת המחיצות במידת הצורך. כל עוד המחיצות מצויות במצב תקין, לא נעשו בהן כל עבודות אחזקה, ואין בהן סימני סדקים, התפוררות, או עדות לתהליכי התבלות פעילים, הדרישה היא לצבוע את המחיצות. ככלל, מומלץ לצבוע מוצרי אסבסט צמנט בצבע המכיל דבק ועמיד בפני מים. במצב זה סיבי האסבסט לא ישתחררו לאוויר, ואינם מהווים סיכון בריאותי.

הערות כלליות:

אסבסט צמנט הנו מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבניה, המכיל מלט וכ-10% סיבי אסבסט. לפי המידע הקיים היום, אסבסט צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הוא במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, לא שבור, לא מרוסק, לא שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש שיוף וכדומה.

בכבוד רב,
עוזי חיים כהן – סוקר אסבסט
מ.ר. 49569